

Ficha Técnica. Versión 1 – Feb / 2022  
**AGREGADOS PARA CONCRETO**

**TRITURADO 3/4"**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Norma Técnica Colombiana  
NTC 174

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICA	LÍMITES DE COMPORTAMIENTO		
	INFERIOR	SUPERIOR	PROMEDIO
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	2770	2790	2780
Absorción (%)	0.73	0.79	0.76
PT 200 (%)	0.9	1.2	1.1
Desgaste (%)	25	30	28